Daido DRM1 ist ein hochzäher Matrix-Warmarbeitsschnellstahl. Dieser Werkstoff übertrifft die bekannten Warmarbeitsstähle deutlich, er vereinigt exzellente Brandrissbeständigkeit, hohe Zähigkeit und hohe Härte. Die gute Anlassbeständigkeit sichert die hohe Verschleißhärte auch nach vielen Zyklen. Eine feine Mikrostruktur bewirkt eine bessere Zähigkeit, als man sie von konventionellen Schnellstählen kennt.

DRM1 ist ideal für Gesenke, Metall-Druckgussformen und Warm-Schnittwerkzeuge.

DRM1 ist ein Markenprodukt des japanischen Herstellers Daido Steel. Gebr. Recknagel vertreibt DRM1 als lagerhaltender Alleinvertrieb für Zentraleuropa.

Farbkennzeichnung:

Rot/Mint (DRM1)



Daido DRM™1

VarioRond® Rohmaterial Stahllexikon 199 200 201





Telefon: +49(0)36844/480-0 • Telefax: +49(0)36844/480-55 • grp@stahlnetz.de



Daido DRMTM1

VarioRond[®]

Rundmaterialabschnitte mit frei wählbarer Länge zum Stückpreis

Ausführung und Toleranzen:

Länge, gesägt: +3,0 / -0 mm

Durchmesser: gewalzte Oberfläche:

16–60 mm +1,0 / -0 mm

61-165 mm +2% des Durchmessers /

-1% des Durchmessers

geschälte/überdrehte Oberfläche:

80–105 mm +1,0 / -0 mm

106–242 mm +2,0 / -0 mm

Durchmesserbereich: 16-242 mm

Flexible Online-Kalkulation: www.variorond.de

- Wunschlänge ist frei wählbar
- Stückpreise für Ihre Wunschlänge
- Sägekosten inklusive
- keine weiteren Zuschläge



DAIDO STEEL,









DAIDO STEEL, JAPAN

Rohmaterial

Gewalzte oder geschmiedete Stäbe sowie Zuschnitte daraus

	Breite [mm]	Dicke [mm]	Durchmesser [mm]
flach, gewalzt	50-270 mm	10-105 mm	
flach, geschmiedet	135-370 mm	55-128 mm	
rund, gewalzt/geschmiedet			Ø 16-Ø 242mm





Telefon: +49(0)36844/480-0 • Telefax: +49(0)36844/480-55 • grp@stahlnetz.de



Daido DRMTM1

Chemische Zusammensetzung [%]									
Si	Mn	Cr	Мо	W	V	Co			
0,2	0,5	4,2	1,0	3,0	1,3	2,0			

	Beha	andlungstemperat	Hä	irte	
Warmumformung	Glühen	Härten	Anlassen	Geglüht	Gehärtet
(bitte anfragen)	800–880°C langsame Abkühlung	1.100-1.140°C Abkühlung in Öl, Gas oder Salzbad	550-620°C min. 2x Anlassen, Luftabkühlung	≤ 235 HB	56-58 HRC

Physikalische Eigenschaften										
Wärmeausdehnungs- koeffizient	20-100°C	20-200°C	20-300°C	20-400°C	20-500°C	20-600°C	20-700°C	20-800°C		
[10 ⁻⁶ /K]	11,2	11,4	11,7	11,9	12,2	12,4	12,7	12,3		
Wärmeleitfähigkeit	25°C	200°C	300°C	400°C	500°C	600°C	700°C			
[W/mK]	22,4	26,3	27,3	28,6	28,4	29,1	28,8			
Spezifische Wärme	25°C	200°C	300°C	400°C	500°C	600°C	700°C			
[J/kgK]	413	487	519	562	616	705	840			


E-Modul = 210 GPa, Probe gehärtet bei 1.140 °C, 2x angelassen bei 560 °C.

Mikrostruktur

DRM1

(in der Mitte eines Stabes Ø 100 mm)














			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
	С	Si	Mn	Cr	Мо	W	V	Со
Richtanalyse Gew%	0,5	0,2	0,5	4,2	1,0	3,0	1,3	2,0


Anlassbehandlung

Probe: Vierkant 15 mm, Ölabschreckung,



Kerbschlagzähigkeit

Proben: entnommen aus Stabstahl, im Zentrum des Ø 100 mm,



1	Wärmebehandlung				
	Härten	Anlassen			
DRM1	1.140°C, ölgehärtet	540-600°C, zweifach angelassen			
Konventioneller Stahl	1.120°C, ölgehärtet	540-600°C, zweifach angelassen			




Telefon: +49(0)36844/480-0 • Telefax: +49(0)36844/480-55 • grp@stahlnetz.de



Daido DRMTM1


Anlocch	aatän	diakait	übar	7ai+



	Wärmebehandlung				
	Härten	Anlassen			
DRM1	1.140°C, ölgehärtet	600°C, zweifach angelassen			
Konventioneller Stahl	1.120°C, ölgehärtet	610°C, zweifach angelassen			

			Ch	emisc	ne Zus	amme	nsetzu	ng [%]
	С	Si	Mn	Cr	Мо	W	V	Со
Richtanalyse Gew%	0,5	0,2	0,5	4,2	1,0	3,0	1,3	2,0

Härte bei erhöhten Temperaturen



	Wärmebehandlung					
	Härten	Anlassen				
DRM1	1.140°C, ölgehärtet	560°C, zweifach angelassen				
Konventioneller Stahl	1.140°C, ölgehärtet	560°C, zweifach angelassen				








			Oi	CITIIOCI	10 203	unninc	1130124	119 [/0]
	С	Si	Mn	Cr	Мо	W	V	Со
Richtanalyse Gew%	0,5	0,2	0,5	4,2	1,0	3,0	1,3	2,0

DRM1 (59 HRC) □ konventioneller Stahl

Dauerfestigkeit/Materialermüdung

Brandrissbeständigkeit

Probe: Ø 15 mm, 10 mm dick



	: aus dem Zent	rum eines Stat	ostahls Ø 100 m	m
1600			● DRM1 (59 HRC	
1400				
1200			•	
Spannung [MPa]				F
800				I;

600

104

	Wärmebehandlung					
	Härten Anlassen					
DRM1	1.140 °C, ölgehärtet 560 °C, zweifach ange					
Konventioneller Stahl	1.140°C, ölgehärtet 560°C, zweifach angelas					
Testmethode	Wöhlerversuch bei Raumtemperatur					

10⁶

Lastspiele bis Versagen

	Wärmebehandlung				
	Härten	Anlassen			
DRM1	1.140°C, ölgehärtet	560°C, zweifach angelassen			
Konventioneller Stahl	1.140°C, ölgehärtet	560°C, zweifach angelassen			
Testmethode	1.000 x induktiv erwärmen auf 700 °C und abkühlen auf 20 °C				





Telefon: +49(0)36844/480-0 • Telefax: +49(0)36844/480-55 • grp@stahlnetz.de



Chemische Zusammensetzung [%]

V Co

Mn Cr Mo W

1,0


10⁸

107

Daido DRMTM1

Härtbarkeit

Probe: Rundstahl Ø 100 mm




	Wärmebehandlung				
	Härten	Anlassen			
DRM1	1.140°C, 200°C/min entsprechend Ölhärtung	560°C, zweifach angelassen			

Dimensionsänderung beim Härten

105

Proben: Stabstahl Ø 100 mm x 60 mm Länge




	Wärmebehandlung Härten			
DRM1	1.140°C, ölgehärtet			






Härteverfahren

Salzbad



Vakuum



Dicke [mm]	Salzbad Haltzeiten [min]	Vakuum Haltzeiten [min]		
bis 12	8-10			
bis 25	10-15	20-30		
bis 37,5	15-20	pro 25 mm Dicke		
bis 50	20-25			
bis 100	30-40	10-20		
über 100	30-40	pro 25 mm Dicke		

GEBRÜDER RECKNAGEL

Chemische Zusammensetzung [%]




Telefon: +49(0)36844/480-0 • Telefax: +49(0)36844/480-55 • grp@stahlnetz.de

Daido DRMTM1


	С	Si	Mn	Cr	Мо	W	V	Со
Richtanalyse Gew%	0,5	0,2	0,5	4,2	1,0	3,0	1,3	2,0

Nitrieren



Beispiel der Mikrostruktur einer nitrierten Oberfläche nach dem PS-Verfahren von Daido Amistar.

Härteverlauf nach dem Nitrieren



Die Oberflächenhärte erreicht hier 1.200 HV mit NHD = 0,2 mm.

Angegeben sind stets repräsentative technische Werte auf Grundlage unserer Untersuchungen. Sie stellen, wenn nicht anders angegeben, keine Garantien dar. Bitte lassen Sie sich im Einzelfall beraten.



